深圳市骏烨复合材料有限公司

PP 产品系列物性表

规格	说　明	密度	熔融指数	拉伸强度	弯曲强度	弯曲模量	冲击强度	热变形温度（1.82Mpa）	模塑收缩率	阻燃等级
	测试方法	D792	D1238	D638	D790	D790	D256	D648	D955	UL94
	测试单位	g/cm3	g/10min	Mpa	Mpa	Mpa	kj/m²	℃	%	UL94
P1800	通用型	0.90	12	30	38	1000	6	105	0.8-1.2	HB
P1800F	无卤阻燃级	1.20	8	28	44	1250	5	125	0.8-1.2	V0
P1800FT	半透明高光泽阻燃PP	0.99	11	30	28	1230	7	125	1.1-1.4	V0
P1810F	10%玻纤增强阻燃级	1.01	11	40	60	3000	16	135	0.6-1.0	V0
P1820F	20%玻纤增强阻燃级	1.05	10	30	68	3400	12	145	0.5-0.8	V0
P1830F	30%玻纤增强阻燃级	1.08	8	28	75	4200	8	150	0.5-0.8	V0
P1810	10%玻纤增强	1.00	12	40	60	3000	16	135	0.6-1.0	HB
P1820	20%玻纤增强	1.05	11	30	68	3400	12	145	0.5-0.8	HB
P1830	30%玻纤增强	1.06	10	28	75	4200	10	150	0.5-0.8	HB